

ECOFIX PLUS

ECOFIX PLUS is een onzichtbare, 35% Bio-based, milieuvriendelijke PU impregneringsolie op waterbasis voor parket en houten meubelen. Het hout krijgt een onbehandelde en ultra matte uitstraling. ECOFIX PLUS is niet vergelend en heeft anti-slip eigenschappen.

- » **Ultieme onzichtbare afwerking.**
- » Geeft het hout een onbehandelde uitstraling.
- » Erg eenvoudig aan te brengen.
- » Niet vergelend.



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout.

APPLICATIE

ECOFIX PLUS zowel als grond- en eindlaag gebruiken en aan te brengen in 3 lagen. Voor gebruik het product goed oproeren en niet verdunnen. Het product aanbrengen met rol of kwast. Een kortharige rol is aanbevolen (microvezel 4-6 mm). Voor spuitapplicatie, contacteer de technische dienst van Ciranova. Breng de 1e laag aan in de richting van de houtnerf. Breng na 4 tot 6 uur een 2e laag aan op dezelfde manier als de 1e laag. Laat 12 tot 24 uur drogen en nadien tussenschuren met korrel 180-220 waarna men de 3e laag kan aanbrengen.

DROOGTIJDEN

Stofdroog : na 20 tot 30 minuten

Overschilderbaar : na 4 à 6 uur

Schuurbaar: na 12 uur

Licht belastbaar: na 24 uur

De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

ONDERHOUD

Regelmatig onderhouden met Hard Floor Fresh Ciranova®. UNICARE X-MATT gebruiken voor het periodiek onderhoud. Hard Floor Cleaner Ciranova® wordt gebruikt voor het reinigen van zwaar vervuilde vloeren en om oude polish lagen te verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Product type	watergedragen
Reiniging	water
Glansgraad	Onzichtbaar
Viscositeit	+/-25 sec - DIN 4mm
Vaste stoffen	+/- 31%
Beschikbaar in	4 x 5 L 6 x 1 L
Verbruik	10-12 m ² /liter per laag
Droog tijden	Stof droog: na 20 à 30 minuten Overschilderbaar: na 4 à 6 uur Licht belastbaar: na 24 uur Volledig uitgehard: na +/- 7 dagen
Schuurkorrel	P 120-150
Opslag/transport	tussen 5°C en 25°C
Houdbaarheid	12 maanden in originele en ongeopende verpakking.
Afval	Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.

BELANGRIJKE INFORMATIE ▲

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Alle materiaal direct na gebruik met water reinigen. Indien het hout vooraf gebeitst moet worden, gebruik alleen Ciranova® Aquapad + 10% Aquapad Harder. Voor exotische houtsoorten dient men de afwerking vooraf te testen. Voor industriële toepassingen moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden.

Producten op waterbasis kunnen velvorming vertonen bij contact met de lucht. Indien nodig vooraf filteren.