

HS 2K ImpactOilColor VERSCHILLENDE KLEUREN



Natuurlijke vloerolie voor de zwaarste belasting

Ingekleurde 2K High Solid olie voor houten vloeren op plantaardige basis. Benadrukt het natuurlijke karakter van het hout bij excellente bestendigheid. Daarmee voor openbare gebouwen en woningen met de hoogste belasting en zelfs voor natte ruimten geschikt. Door het goede indringend vermogen wordt het hout geconserveerd, blijft daarbij echter openporig en ademingsactief. Door de LOBASOL 2K technologie wordt het onderhoud beperkt en tegelijkertijd wordt een betere bestendigheid tegenover water en chemicaliën bereikt.

- Uitstekende waterbestendigheid, ook geschikt voor parket in vochtige ruimten zoals bijv. badkamer of wellnessruimte
- Tijdsbesparende verwerking met het 1-dagssysteem
- Laag verbruik, zeer economisch
- 100% vaste stof - oplosmiddelvrij
- Alle varianten zijn onderling mengbaar
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Ingebruikname al na 24 uur


Toepassingsgebied:

Voor het professioneel inkleuren van parket en houten vloeren. Vooral geschikt voor grofporige loofhoutsoorten (eiken, essen) Geschikt voor de impregnerende eerste behandeling van houten vloeren. Ook voor ruimtes geschikt met een verhoogde vochtigheid, zoals badkamers, wellness ruimtes, etc. Antislipwerking volgens BGR 181 en DIN 51130 klasse R10. Geschikt voor kinderspeelgoed, aan de eisen van de DIN EN 71-3 - „Migratie van bepaalde elementen“ wordt voldaan.



Productgegevens

Artikelnr.
10610



Alle kleuren zijn ook 100 ml monsterverpakkingen verkrijgbaar.



TECHNISCHE INFORMATIE

HS 2K ImpactOilColor

VERSCHILLENDE KLEUREN



Productgegevens

Vaststofgehalte	99,2 ±2%
Inhoudstoffen	gemodificeerde plantaardige oliën, pigmenten, loodvrije siccatieven
Opslag en transport	36 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Niet vorstgevoelig.
GISCODE	Ö10/DD+




800148
Bilinga




800147
Jatoba



800145
Kambala



800099
Mahogany



700133
Papyrus



800132
Smoked oak



900005
Black



800149
Sucupira



900126
Wit



800150
Wenge



NIEUW

800200
Antique oak



NIEUW

900127
Chalk



NIEUW

900144
Clay



NIEUW

900148
Iron



NIEUW

900143
Oyster



NIEUW

900146
Pearl



NIEUW

900145
Sand



NIEUW

900147
Silver

Geen kleurgarantie



HS 2K ImpactOilColor

VERSCHILLENDE KLEUREN



Gebruiksaanwijzing

- A-component schudden, in de verhouding 10:1 de harder toevoegen en door te schudden inmengen. Indien er kleinere hoeveelheden gemengd dan moeten deze afgewogen worden. Na het mengen is de transparante olie 2 uur en de Color Olie 1 uur verwerkbaar.
- Het oppervlak moet professioneel geschuurd zijn, houtvochtigheid max. 12%.
- De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, siliconen, schuurstof en andere vervuilingen zijn. Kamertemperatuur +15°C tot +25°C, relatieve luchtvochtigheid 40% tot 75%, materiaalt temperatuur +18°C tot +25°C. Werkrimte voldoende ventileren.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBATOOL lakemmer gebruiken.
- Materiaal goed schudden.
- De LOBA „Schuurtips bij het voorkleuren van parketvloeren“ in acht houden.
- Voor het gebruik van de Color-variant adviseren wij een proefstuk te maken om te beoordelen of de gewenste kleur bereikt kan worden in de optische wisselwerking. De kleuren zijn onderling mengbaar. Voor het transparanter maken en het reduceren van het dekkend vermogen kan de transparante variant ingemengd worden. Voor een gelijkmatig kleurbeeld is het verzadigen van de pigmenten noodzakelijk, een verdunning van de kleur kan daarom met maximaal met drie delen transparant op één deel kleur worden uitgevoerd.
- Indien voor een groot oppervlak meer dan één verpakking wordt gebruikt, dient de totale hoeveelheid in één keer met elkaar te worden gemengd.
- Bij voorgewaterde oppervlakken is door het diepe indringen van de pigmenten in het hout een latere renovatie van het oppervlak in originele toestand niet mogelijk.
- Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

Verdunner

Voor het lichter maken van de kleur of voor het reduceren van de dekkraft met de transparante variant mengen. Max. 3 delen transparant met één deel kleur.

Gereedschap/Materiaalverbruik

LOBATOOL Spatel / ca. 30g/m² (33m²/kg) afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond. Egaliseren met LOBATOOL Speciaal-pad beige.

Droogtijd

- Begaanbaar na 12 uur.
- Ingebruikname na 48 uur.
- Afdekking na 10 dagen.
- Een snellere afdekking is met LOBATOOL Cover 400 mogelijk, zie voor details de technische informatie van het product.

Optionele voorbehandeling voor het bereiken van speciale effecten

Reactieve beitsen voor tanninehoudende houtsoorten:

- ActiveColor bruin.
- ActiveColor grijs.

Pigmentbeits:

- PreTone wit.



HS 2K ImpactOilColor

VERSCHILLENDE KLEUREN



Gebruiksaanwijzing

Aanbrengen met de spatel:

- Olie met de LOBATOOL Spatel aanbrengen.
- Laten inwerken.
- Circa 20 minuten na het opbrengen van de olie met de éénschijfsmachine en LOBATOOL speciaal-pad beige egaliseren.
- Tweede laag olie spatelen.
- Laten inwerken.
- Circa 20 minuten na het aanbrengen van de olie met een éénschijfsmachine en LOBATOOL speciaal-pad beige egaliseren.

Gebruik op vloeren met voegen en vellingkanten- pad verwerking:

HS 2K ImpactOilColor direct op een LOBATOOL speciaal-pad beige aanbrengen. Met behulp van een éénschijfsmachine de olie inmasseren. Egaliseren met een nieuwe (droge) LOBATOOL speciaal-pad beige. Droging overnacht. HS 2K ImpactOilColor direct op een LOBATOOL speciaal-pad beige opbrengen. Met een éénschijfsmachine de olie inmasseren. Egaliseren met een nieuwe (droge) LOBATOOL speciaal-pad beige. Meer informatie van deze techniek is te vinden in onze „Technische tips en tricks“

Belangrijke aanwijzingen

Niet toegelaten voor de spraywerkwijze.

Overtollig materiaal moet bij het egaliseren volledig worden afgenomen. Op enkele exotische houtsoorten zijn droogvertragingen mogelijk.

Gebruikte doeken, pads en andere hulpmiddelen in een gesloten vat bewaren, olie in verbinding met schuurstof, doeken en dergelijke met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders zelfontbrandingsgevaar.

Alleen aan te brengen met de spatel bij houten vloeren met dichte voegen. Olie die aangebracht is in de voegen droogt over een langere tijd niet volledig.



HS 2K ImpactOilColor

VERSCHILLENDE KLEUREN



Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 55% tot 65% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Kantenverlijming: Niet stootvast verlijmd parket, planken, kopshout, hoogkantlamelparket en parket op vloerverwarming alsmede vochtgevoelige houtsoorten (bijv. beuken) die sterk werken bij schommelingen van de klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur). Bij het toepassen van oliën kan er geen kantenverlijmende werking ontstaan.

Wisselwerkingen: Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

