

Premium 2-componenten parketolie

# MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Natuurlijke, oplosmiddelvrije olie-was combinatie, vernettend, droogt door oxidatie dankzij toevoeging van B-component.

## PRODUCTBESCHRIJVING:

Olie-was combinatie, die voor een openporig en ademend oppervlak zorgt en het hout een natuurlijke uitstraling geeft. Het wasaandeel maakt het oppervlak gelijkmatig mat en fluweelachtig. Door de verharder heeft Magic Oil 2K Original een snel en uniek drogingsproces. Deze snelle droging maakt het mogelijk zeer intensief belaste ruimtes (restaurants, hotels, winkels, kantoren, enz.) in korte tijd te renoveren, zonder daarbij de mechanische en chemische weerstand te beperken. De verbeterde vernetting zorgt voor een nog beter water- en vuilafstotend oppervlak, hetgeen met een 1-component parketolie niet bereikt wordt. De geringe vuilopname is vergelijkbaar met die van een gelakte parketvloer. Bovendien is het bekende moeizame onderhoud van parketolie niet van toepassing op Magic Oil 2K Original. Integendeel, het onderhoud van Magic Oil 2K Original is vergelijkbaar met dat van een gelakte parketvloer.

## GESCHIKT VOOR:

- ▶ Geschuurde parketvloeren
- ▶ Parket op vloerverwarming
- ▶ Houten elementen bij binnen timmerwerk
- ▶ Geschuurde massief houten meubels



## PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Gebruiksvriendelijk
- ▶ Aanbrengen met spatel of roller
- ▶ Accentueert de houtkleur en -structuur
- ▶ Bestand tegen gebruikelijke huishoudchemicaliën
- ▶ Antislip R10/DIN 55130
- ▶ DIN 53160 (bestand tegen speeksel en zweet)
- ▶ DIN EN 71-3 (veiligheid van speelgoed, deel 3: migratie van bepaalde elementen)

## TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Blik met flacon
Verpakkingsgrootte	1 of 2,75 l
Houdbaarheid	Minstens 12 maanden, tegen vorst beschermen
Kleur	Donkerbruin-violet
Mengverhouding	10 : 1
Verbruik	Aanbevolen wordt 1 -3 lagen aan te brengen, afhankelijk van de toepassing en staat van het hout
Verbruik per laag	ca. 25 – 50 ml/m <sup>2</sup>
Optimale verwerkingsomstandigheden	Tussen 18 - 25 °C bij 35% - 65% relatieve luchtvochtigheid
Verwerkingstijd	Ca. 2 uur*
Overlaagbaar	Na ca. 10 - 30 minuten*
Mechanisch belastbaar	Na ca. 12 uur*

\* Bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid

Het verbruik kan variëren afhankelijk van absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer of houten vloer.



## VOORBEREIDING:

Aanbeveling: 1 of 2 keer met een spaan aanbrenge(n).  
Aanbevolen hoeveelheid per laag: 25-50 ml/m<sup>2</sup>. Bij kopshout ligt het verbruik hoger, nl ± 100 ml/m<sup>2</sup> per laag.  
Het verbruik en de droogtijd variëren volgens het absorptievermogen en de staat van het oppervlak van de te impregneren parketvloer of houten vloer.

## ONDERGROND:

De eerste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine, zoals Pallmann Cobra of Pallmann Spider, korrel 36-60 voorschuren. Daarna schuren met korrel 80 en de voegen en spijkergaatjes met Pallmann Pall-X Kitt kitten. Vervolgens wordt met Pallmann schuurpapier korrel 100 (bandschuurmachine of Pallmann Spider) geschuurd. De laatste schuurgang wordt met Pallmann schuurpapier korrel 120 (éénschijfschuurmachine, bandschuurmachine of Pallmann Spider) uitgevoerd. Het te gronden oppervlak moet na deze laatste schuurgang schoon en droog zijn en vrij van schuurstof en vuil zijn.

## VERWERKING:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed mengen.
2. Pallmann Magic Oil 2K Original met de verharder mengen en met geschikt gereedschap (bijv. Pallmann lakspaan of mohairroller) gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.
3. 10-30 minuten na het aanbrengen met spaan, het restant verwijderen met een Pallmann pad (beige).
4. Onmiddellijk na het aanbrengen van de 1e laag, indien nodig de 2e laag Pallmann Magic Oil 2K Original aanbrengen. Direct en ten laatste 30 minuten na het aanbrengen van de 2e laag, nogmaals het teveel verwijderen met een Pallmann pad (beige) en uitwrijven met Pallmann pad (wit). Er mag geen restolie op het oppervlak achterblijven.
5. Na ca. 20 minuten moet het oppervlak opnieuw met een witte pad nageboend worden, om een homogeen beeld te verkrijgen.
6. Afhankelijk van het verschillend absorptievermogen van de hout- en parketsoorten, kan er de volgende dag een 3e laag worden aangebracht.
7. Gereedschap na gebruik met BlackBox reinigingsdoekjes schoonmaken.
8. Voor een lange levensduur van uw vloer, bevelen wij een regelmatig onderhoud aan volgens de instructies van de fabrikant met Pallmann Magic Oil Care en reiniging met Pallmann Clean. Voor de juiste onderhoudsfrequentie verwijzen wij naar de onderhoudsinstructie voor de Pallmann Magic Oil lijn.

## BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

**WAARSCHUWING:** Bij contact van het product met pads of textiel bestaat zelfontbrandingsgevaar! Daarom gedrenkte doeken, pads e.a. helemaal nat maken en in een hermetisch gesloten recipiënt opslaan/voor afvalverwerking aanbieden. **OPGELET:** het schuurstof van systemen met een oxidatieve droging zijn zelfontbrandbaar! Brandgevaar! Na het schuren, moet het resterend schuurstof nat gemaakt worden en in een hermetisch gesloten recipiënt voor afvalverwerking aangeboden worden.

## BELANGRIJKE INFORMATIE:

- ▶ De originele verpakking is, bij matig koele opslag, ten minste 12 maanden te bewaren. Aangeboden verpakkingen goed afsluiten en de inhoud tijdig gebruiken. Tegen vorst beschermen.
- ▶ Optimale verwerkingscondities: 18 °C tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 35% en 65%. Lagere temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd.
- ▶ Vele exotische houtsoorten, zoals bijv. Palissander, Lapacho ipe of Wengé, maar ook gerookt Eik bevatten inhoudstoffen (bijv. zogenaamde remmers of minerale afzettingen), die tot belangrijke vertragingen m.b.t. droging, verstoring van het oppervlak of verkleuringen kunnen leiden. Op basis van de hoeveelheid verschillende soorten en volledig verschillende eigenschappen van exotische houtsoorten, moet de geschiktheid van deze houtsoorten aangevraagd worden en vooraf getest worden.
- ▶ Bij gestructureerde parketvloeren de olie druppelgewijs aanbrengen en met een beige pad dun en gelijkmatig verdelen. Polijst of neem overtollige hoeveelheid op met een witte pad. Er mag geen overtollig materiaal op het parketoppervlak achterblijven.
- ▶ Als voegenkit adviseren wij Pall-X Kit aan.
- ▶ Bij kopshout kan het verbruik zeer sterk toenemen (ca. 140 ml/m<sup>2</sup>), derhalve bij kopshout altijd minimaal 72 uur droogtijd aanhouden tot aan de verdere verwerking.
- ▶ Het eerste onderhoud van Magic Oil 2K Original kan pas na 12 uur worden uitgevoerd. Gebruik Pallmann onderhouds- (Magic Oil Care) en reinigingsproducten (Clean) voor een lange levensduur van uw vloer. De onderhoudsaanbevelingen voor de Magic Oil 2K Original beschrijft de juiste stappen voor onderhoud en reiniging.
- ▶ Gelieve de productinformatiebladen van alle gebruikte materialen en de geldende regelgeving te respecteren (WTCB TV 218 – DIN 18 356 „parkettarbeiten“, DIN 18367 "Holzpflestarbeiten" en DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten").
- ▶ Nieuw geoliede vloeren mogen op zijn vroegst na 12 uur met een tapijt of andere vloerbedekking en met zware voorwerpen worden belast.
- ▶ Voor vloeren met V-groef dient technisch advies te worden ingewonnen.
- ▶ In algemene zin kan olie licht vergelen onder invloed van UV-licht.
- ▶ Bij grote oppervlaktes adviseren wij om mogelijke lichte kleurverschillen in de charges te voorkomen door alle verpakkingen samen te mengen en daaruit gedeelte met de B-component te mengen. Meng maximaal zo veel tegelijk aan als dat men kan verwerken binnen de open tijd.

## Preventieve maatregelen

Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het plaatsen van geschikte en voldoende entreevoorzieningen (meer informatie op de volgende sites: [www.storax.nl](http://www.storax.nl) of [www.coral.nl](http://www.coral.nl))

Onder tafels, stoelen en bureaustoelen adviseert Pallmann u geëigende doppen, glijders of wielen toe te passen die krassen tegengaan (meer informatie op de volgende sites: [www.scratchnomore.nl](http://www.scratchnomore.nl) of [www.floorfriendly.nl](http://www.floorfriendly.nl))

## WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Comp. A: Niet ontvlambaar, houd echter rekening met het risico van zelfontbranding (zie "Belangrijke informatie").  
Comp. B: Niet ontvlambaar. Bevat voorgepolymeriseerde isocyanaten. Schadelijk bij inademing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Beide componenten: Goed ventileren tijdens en na verwerking, huidbeschermingscrème en beschermende handschoenen / veiligheidsbril gebruiken. Contact met ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen meteen spoelen met water en een arts raadplegen. Bij contact met de huid meteen wassen met veel water en zeep. In acht te nemen zijn o.a.: gevaren-/ veiligheidsinstructies op het etiket van de verpakking, het veiligheidsinformatieblad.

## AFVALVERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restloos leeggemaakte, uitgekrabde resp. druppelvrije verpakkingen zijn recyclebaar. Verpakkingen met niet uitgeharde restinhoud en verzamelde, niet uitgeharde productresten zijn chemisch afval. Verpakkingen met uitgeharde restinhoud zijn bouwafval.