

SKYLT ORIGINAL #5510 – Nieuwe Verharder

Juli 2021

Beste SKYLT ORIGINAL-gebruiker, -verkoper of bijna-gebruiker,

NIEUWE VERHARDER

Binnenkort, vanaf half juli, zullen er nieuwe verharders bij de oude, vertrouwde **SKYLT ORIGINAL #5510** geleverd gaan worden. Deze nieuwe verharders zijn herkenbaar aan een ronde sticker met "NIEUWE RECEPTUUR". De bestaande verpakkingen met -even voor het gemak- 'oude' verharders worden gaandeweg uitverkocht en worden dus niet teruggenomen.

WAT IS ER ANDERS?

Wat er precies anders is aan deze geconcentreerde verharder, blijft natuurlijk een beetje het geheim van de verfsmid. Maar wat we wel kunnen zeggen, is dat:

- De A-component SKYLT ORIGINAL #5510 helemaal precies dezelfde receptuur is gebleven
- De dosering van deze dubbel geconcentreerde verharder slechts 3% is, dus:
 - Op 0,5 ltr SKYLT ORIGINAL #5510 voeg je 15 gram / 0,015L NIEUWE verharder toe
 - Op 1 ltr SKYLT ORIGINAL #5510 voeg je 30 gram / 0,03L NIEUWE verharder toe
 - Op 4 ltr SKYLT ORIGINAL #5510 voeg je 120 gram / 0,12L NIEUWE verharder toe
- De nieuwe verharder zal gaandeweg worden toegevoegd bij de productie van nieuwe batches SKYLT ORIGINAL #5510. Daardoor zullen er een tijdje lang zowel oude als nieuwe verharders op de markt zijn. Maar gelukkig is de doorstroom van SKYLT zo hoog, dat dit niet heel lang zal duren.

WAT KAN WEL en WAT KAN NIET?

Gedurende enige tijd zullen er 'oude' en 'nieuwe' verharders op de markt zijn. Dan is het goed om te weten welke combinaties je wel of niet hiermee kan maken. En eigenlijk is dat heel simpel: alles kan, als je het maar een beetje slim aanpakt. Zie de tabel met combinatie mogelijkheden.

COMBINATIE	KAN DAT?	EVEN OPLETTEN...:
<p>Een laag SKYLT ORIGINAL #5510 met NIEUWE verharder</p> <p>aanbrengen over</p> <p>Een laag SKYLT ORIGINAL #5510 met OUDE verharder</p>	Ja	Geen bijzonderheden; geniet van het makkelijke rollen en de fijne vloei!
<p>Een laag SKYLT ORIGINAL #5510 met OUDE verharder</p> <p>aanbrengen over</p> <p>Een laag SKYLT ORIGINAL #5510 met NIEUWE verharder</p>	Ja	Geen bijzonderheden.
<p>Een can/fles SKYLT ORIGINAL #5510 met OUDE verharder</p> <p>toevoegen aan</p> <p>Een can/fles SKYLT ORIGINAL #5510 met NIEUWE verharder</p>	Ja	<p>Voeg eerst de oude verharder toe aan de <u>ene</u> can/fles en schud goed.</p> <p>Voeg dan de nieuwe verharder toe aan de <u>andere</u> can/fles en schud goed.</p> <p>Voeg vervolgens beide -gemengde- cans/flessen bij elkaar in een super makkelijke RIGO-Rolbak, even roeren en lakken maar.</p> <p>NB: niet de oude en nieuwe verharder in pure vorm samenvoegen, maar apart aan de A-component toevoegen.</p>
<p>Een can/fles SKYLT ORIGINAL #5510 van een OUDE verharder</p> <p>mengen met</p> <p>Een NIEUWE verharder</p>	Ja, technisch geen probleem	Omdat de nieuwe verharder dubbel geconcentreerd is, zit er in het zakje iets minder verharder en in de A-component bij de nieuwe verharder iets meer lak. Door dus een oude verharder met een 'nieuwe' lak te combineren, of andersom, verandert de mengverhouding. Het verschil is echter zo klein, dat er geen merkbaar technisch verschil is in de uiteindelijk gemengde lak.
<p>Een stuk van de vloer lakken met SKYLT ORIGINAL #5510 met OUDE verharder</p> <p>en dan</p> <p>Aansluitend een stuk van de vloer lakken met SKYLT ORIGINAL #5510 met NIEUWE verharder</p>	Nee, liever niet.	<p>Het is sowieso geen goed plan om meerdere verpakkingen lak achter elkaar aan te brengen op een en dezelfde vloer, om optische verschillen in het oppervlak te voorkomen.</p> <p>Natuurlijk is het goed gebruik om vooraf de juiste hoeveelheid lak in één keer aan te maken, te mengen en dan alles in één keer te lakken.</p> <p>Is de vloer daar te groot voor (potlife van 3 - 4 uur), voeg dan nieuw gemengde lak toe aan een ruim restant in je lakbak. Maar gebruik dan wel altijd alleen maar lak met 'oude' of alleen maar lak met 'nieuwe' verharder.</p>