

WAKOL D 3308 Tapijlijm

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Dispersielijm volgens DIN EN 14259 voor de installatie van

- Doorgenaaide vloerbedekking met vlies-, TR-, jute- en latexschuim rugzijde
- Geweefde vloerbedekking
- Naaldvilt vloerbedekking
- PVC-/CV-vloerbedekking met vlies rugzijde

Op zuigende ondervloeren binnenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



1)



2)



3)



4)



5)

- Oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- Voldoet aan de DIN EN 14259 norm
- Geschikt op vloerverwarming
- Geschikt voor bureaustoel wieltjes

- 1) Volgens de criteria van de GEV ingedeeld in de EMICODE-Klasse EC1 PLUS : zeer emissiearm
- 2) Goedgekeurd product voor de scheepsbouw volgens de richtlijn 2014/90/EU Notified Body 0736 Module B en D. Conformiteitsverklaring op www.wakol.de
- 3) Gekenmerkt met de „Blauen Engel“ voor emissiearme installatieproducten volgens RAL – UZ 113
- 4) Emissieklasse volgens Frans recht
- 5) Product met goedgekeurde emissiewaarden volgens DIBt-normen: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Acrylaat-dispersie
Materiaalsamenstelling:	Polyacrylaat-polystyrol-dispersies, water, vernettings-, verdikkings-, ontschuimings- en conserveringsmiddel, minerale vulstoffen, natuurhars
Wachttijd:	ca. 5 - 10 minuten, afhankelijk van de tanding van de lijkam, ondervloer en vloerbedekking
Open tijd:	ca. 10 - 15 minuten
Reinigingsmiddel:	Water, voordat de lijm aandroogt
Temperatuur opslag:	Niet onder +5 °C, vorstgevoelig
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
GISCODE:	D1
EMICODE volgens GEV:	EC1 PLUS

Opbrengen en verbruik⁶⁾:

TKB A2	300 – 350 g/m ²	PVC-/CV-vloerbedekking met vlies rugzijde
TKB B1	400 – 450 g/m ²	Doorgenaaide vloerbedekking met vlies-, TR, jute- en latexschuim rugzijde
TKB B2	475 – 525 g/m ²	Doorgenaaide vloerbedekking met grovere rugzijde, gewefde vloerbedekking en naaldvilt vloerbedekking

6) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigend vermogen van de ondervloer.

Ondervloeren

Zowel de ondervloeren als de klimatologische omstandigheden dienen te voldoen aan de normen volgens DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog en vormvast te zijn. Verder moeten de ondervloeren vrij zijn van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Niet zuigende en niet vlakke ondervloeren met een geschikt Wakol-egaliseermiddel egaliseren. De technische informatie van de voorstrijkmiddelen en egaliseermiddelen aanhouden.

Verwerking

De lijm voor het gebruik goed roeren. Met getande lijmkam gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond, waarbij opeenhoping van lijm voorkomen dient te worden. De vloerbedekking in het lijmbed leggen en goed aanwrijven. Nawrijven nadat de lijm een duidelijke aanvangshechting laat zien.

Extreem stugge kanten van de vloerbedekking dienen, indien nodig, tot de afbinding van de lijm te worden verzwaid.

Arbo- en milieubescherming

Buiten bereik van kinderen houden. Gedurende de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid direct grondig met water spoelen. Reiniging van gereedschap direct na het gebruik met water en zeep.

Niet in de afvoer, open water of in de grond laten lopen.

Product bevat isothiazolinone. Informatie voor allergische personen
+49 (0)6331/8001-144.

Afvalverwerking

Alleen lege verpakkingen voor recycling aanbeiden. Materiaalresten kunnen ingedroogd als huisafval afgevoerd worden.

Belangrijk informatie

Verwerking niet onder de +15 °C vloertemperatuur en +18 °C ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid bij voorkeur tussen de 40 % en 65 %, maximaal tot 75 %.

Bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden.

De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %.

Voor de installatie van textiel vloerbedekking met PUR-schuim rugzijde WAKOL D 3320 Eenzijdige lijm gebruiken.

In de scheepsbouw alleen toe te passen met een maximaal verbruik tot 450 g/m².

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbladen vindt u op onze website www.wakol.com.

Met deze uitgave van 13.03.2018 verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.