



Bona AntiSlip

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Verbeterde slipweerstand



Bona AntiSlip is ontworpen om de slipweerstand van uw gekozen Bona-lak te verhogen, waardoor de veiligheid toeneemt in ruimtes met een hoger risico op uitglijden en vallen door gemorste vloeistoffen, zoals bedrijfsruimten, keukens, ingangen en trappenhuizen.

Antislip-eigenschappen waren voorheen exclusief voor het product Bona Traffic HD AntiSlip. Met de introductie van Bona AntiSlip kunt u deze functionaliteit nu uitbreiden naar een breder scala aan Bona lakken, zowel voor houten als elastische vloeren, wat u meer flexibiliteit biedt.

- Vermindert het risico op uitglijden
- Voor houten en elastische vloeren
- Slipweerstand volgens EN 16165
- Geschikt voor renovatiebehandelingen



Bona AntiSlip

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Verbeterde slipweerstand

TECHNISCHE GEGEVENS

Mengverhouding:	1 fles (125 g) op 5 liter Bona lak
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Houdbaarheid:	4 jaar na productiedatum in ongeopende, originele verpakking
Afval:	Lege verpakkingen kunnen worden gerecycled. Al het afval moet worden afgevoerd naar de milieustraat - niet in de riolering lozen. Volg alle lokale afvalvoorschriften.
Verpakking:	125 g fles
Certificaten:	In combinatie met geselecteerde Bona-lakken behaalt Bona AntiSlip de volgende resultaten: EN16165 Annex B - R10 EN16165 Annex C - Laag risico op uitglijden Kijk op bona.com voor de actuele lijst met gecertificeerde lakken.

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Bona AntiSlip moet worden toegevoegd aan de laatste laklaag. Volg de normale voorbereiding, het behandelingsschema en de applicatie-instructies voor de gekozen lak tot aan de laatste laag.

Let op: Bona AntiSlip beïnvloedt de glansgraad, waardoor het oppervlak matter wordt. Bij twijfel kunt u het beste eerst een test uitvoeren voordat u het product volledig aanbrengt.

COMPATIBEL MET

- Bona AntiSlip kan met alle Bona-lakken worden gebruikt. Als echter gecertificeerde slipweerstand vereist is, raadpleeg dan de productpagina van Bona AntiSlip op

bona.com voor de actuele lijst met certificaten in het tabblad Documenten.



Bona AntiSlip

ONDERDEEL VAN HET BONA ADDITIVE+ ASSORTIMENT

Verbeterde slipweerstand

GEBRUIKSAANWIJZING

1) Voeg de volledige inhoud van één fles Bona AntiSlip Additief (125 g) toe aan één can Bona lak van 5 liter. Schud krachtig gedurende minimaal 60 seconden en keer de can meerdere malen ondersteboven om een gelijkmatige verdeling te garanderen.

Probeer het additief niet in porties af te meten. Meng alleen volle flessen met volle lakcans. Als het mengsel voor later gebruik wordt bewaard, markeer de can dan duidelijk en schud het grondig zoals hierboven beschreven vóór verder gebruik.

2) Ga voor lakken zonder aparte harder direct door naar stap 4.

3) Voeg de harder toe en schud de can nog eens 60 seconden krachtig, waarbij u de can tijdens het schudden ondersteboven houdt om ervoor te zorgen dat de harder volledig met de lak is gemengd. Laat het mengsel 5 minuten

staan.

Kleinere hoeveelheden kunnen worden bereid in een Bona Mixing Bottle met de juiste hoeveelheid harder.

4) Plaats het meegeleverde plastic tuutje en het fijnfilter vóór het aanbrengen. Dit voorkomt dat kleine klontjes additief zich op de vloer afzetten.

5) Breng de lak aan volgens de normale applicatierichtlijnen en dekkingsgraden zoals vermeld in het relevante technische gegevensblad van de betreffende Bona Parketlak.

Volg de standaardrichtlijnen in het betreffende technische gegevensblad van de lak met betrekking tot droogtijd, hervatting van de betreding, terugplaatsing van meubilair en afdekken met matten etc.

ONDERHOUD

Reinigen met de juiste producten is eenvoudig. Wanneer u kiest voor de reinigings- en onderhoudsproducten van Bona, kunt u erop vertrouwen dat u het best mogelijke product heeft gekozen om de vloer te onderhouden.

Let op: gebruik nooit Polish of Refresher op een AntiSlip-oppervlak, aangezien deze producten de slipweerstand van de vloer negatief kunnen beïnvloeden.

De informatie in dit document en alle andere adviezen en aanbevelingen die wij verstrekken om de gebruiker te helpen en te ondersteunen, zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en uitgebreide tests, maar pretenderen niet volledig te zijn. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke toepassingen en gebruiksomstandigheden van onze producten, ontslaan wij gebruikers niet van de noodzaak om zelf tests uit te voeren of technisch advies in te winnen bij Bona vóór gebruik. Bona kan alleen garantie geven op haar producten en niet op de constructie als geheel. Volg de aanbevelingen van de vloerfabrikant en de bepalingen van de relevante normen op.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com