



Bona D501

Vorbereitung van ondergronden

1-component dispersielijm



Bona D501 is een 1-component primer voor de voorbereiding van ondergronden voorafgaand aan het gebruik van silaangebaseerde Bona lijmen, in het bijzonder Bona R848, R848T, Bona Quantum en Bona Titan. Het is geschikt voor absorberende en niet-absorberende ondergronden (met uitzondering van magnesiet en geëgaliseerde vloeren) en voor spaanplaat panelen en soortgelijke ondergronden.

- Oplosmiddelvrij
- Waterdoorlatend
- Stofbindend

Technische gegevens

Basis:	synthetische dispersie
Kleur:	wit
Viscositeit	makkelijk strijkbaar
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1 Plus
Dichtheid:	ca. 1.0 g/cm ³
Schoonmaakmiddel:	water
Droogtijd:	ca. 1 tot 2 uur afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond en omgevingstemperatuur
Verbruik	ca. 100-150 g/m ²
Opslag/Transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en niet hoger dan +25°C. Opslaan op een droge, goed geventileerde plaats.



Bona D501

Vorbereiding van ondergronden

1-component dispersielijm

Technische gegevens - vervolg

Houdbaarheid:	6 maanden na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Afval:	restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	5 liter cans, 3 per doos

Aanvullende informatie is terug te vinden in het veiligheidsinformatieblad.

VOORBEREIDING

De ondergrond moet egaal, absoluut droog, schoon, vrij van scheuren, trek- en drukvast en niet te glad of te ruw zijn.

Geschikte ondergrond (ook eventueel met vloerverwarming)

- Cement
- Anhydriet(tegel)
- Houten ondergronden
- Spaalplaten V100

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor het verwerken van het voorstrijkmiddel de navolgende klimatologische voorwaarden in acht nemen (waarden voor Centraal Europa)

- Luchttemperatuur: minimaal 18°C
- Vloertemperatuur: minimaal 15°C (bij vloerverwarming niet boven 20°C)
- Relatieve vochtigheid: maximaal 70%

Het voorstrijkmiddel gelijkmatig opbrengen met borstel of roller - opeenhopingen en plassen vermijden - en tot een transparante film laten drogen. Na droging kan het parket worden gelijmd.

Bona neemt alleen de verantwoordelijkheid voor het geleverde product; en neemt geen verantwoordelijkheid voor het totaal geïnstalleerde product. In geval van twijfel, een test uitvoeren of een proefstuk maken. Ook andere Bona productinformatiebladen in acht nemen.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com