



Bona Traffic HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN PARKETLAK

Krachtige prestatie op topsnelheid



Hier in vertrouwde handen!
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona Traffic HD (*HD = High Durability*) is een parketlak met een zeer snelle uitharding, de vloer kan reeds na 12 uur worden betreden. Een ideale keuze voor winkels en openbare ruimtes waar een prioriteit is van een minimale uitvaltijd en waar de hoogst mogelijke duurzaamheid is vereist. Door de lage emissies en het lage geurgehalte te gebruiken zonder noodzaak om de aangrenzende ruimtes te ontruimen – na de behandeling blijft er geen geur hangen.

Bona Traffic HD is ontwikkeld voor duurzame resultaten op de vloer en voor het milieu zonder afbreuk te doen aan de krasbestendigheid, strepen en chemicaliën.

- Snel en eenvoudig aan te brengen – extreem verhoogde duurzaamheid
- Superieure bescherming voor woonhuizen en commerciële locaties
- Snelle uitharding – reeds begaanbaar 12 uur na de laatste laklaag
- Laag geurgehalte en VOS (<5%)



Bona Traffic HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN PARKETLAK

Krachtige prestatie op topsnelheid

TECHNISCHE GEGEVENS

Type aflak:	2-componenten watergedragen polyurethaanlak
Vast stofgehalte:	ca. 32%
Glans (bij 60°):	zijdemat 40%, mat 20%, extra mat 11% (op glas)
Mengverhouding:	OF 1 deel Harder op 1 liter Bona Traffic HD OF 0,41 liter Harder op 4,54 liter Bona Traffic HD (≈8 vol%)
Potlife:	max. 4 uur bij 20°C (korter als het warmer is)
Verdunning:	indien nodig, verdunnen met 4% Bona Retarder voor een langere open tijd
Droogtijd, tot:	opnieuw lakken: 2-3 uur* volledig gebruik: 12 uur* matten/kleding neerleggen: 3 dagen* *bij normale condities, 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona Microfleece Roller of Bona Polyester Roller (11 mm vacht)
Verbruik:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laklaag
Veiligheid:	aflak: niet geclassificeerd harder: geclassificeerd (zie het veiligheidsblad)
Reiniging:	veeg het gereedschap schoon van restanten vóór het reinigen met een minimum aan water. Oppedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton.
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 4,95 liter cans inclusief harder (0,41 liter)
Certificaten:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} – zeer lage emissies binnenshuis GreenGuard Gold DIBt goedgekeurd; veilig bouwproduct EN 14904:2006; goedgekeurd, wrijving voor sportvloeren EN 13501-1; reactie op vuur Komt in aanmerking voor LEED en BREEAM punten

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen is.

Laat de lak en de harder op kamertemperatuur komen, plaats het filter en schudt de can grondig vóór gebruik. Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.**



Bona Traffic HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN PARKETLAK

Krachtige prestatie op topsnelheid

BEHANDELSHEMA

Standaard protocol:

- 1x Bona Primer¹
- 2x Bona Traffic HD¹

Eerder gelakt oppervlak:

- Reinigen & goed tussenschuren
- 1-2x Bona Traffic HD

Voor het kleuren van het hout:

- 1x Bona Craft Oil 2K²
- 2x Bona Traffic HD

¹ de vloer moet in totaal 3 lagen krijgen

² om het risico op terugbloeden van olie tot een minimum te beperken, wordt geadviseerd om de dosering te beperken. Het gebruik van een katoenen doek die om een pad is gewikkeld onder een boenmachine zorgt ervoor dat de olie gematigd wordt aangebracht. Goed droogboenen met katoenen doeken.

Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Schud de lakcan goed en voeg de Bona Traffic HD Harder toe aan de lak. Het mengsel onmiddellijk opnieuw gedurende 1 minuut grondig schudden. Het mengsel lak/harder moet direct of uiterlijk binnen 4 uur worden gebruikt. Indien u kleinere hoeveelheden lak mengt, giet dan de gewenste hoeveelheid in een aparte can; 1 liter lak komt overeen met 1 deel harder, 2 liter lak met 2 delen harder enz. (zie mengverhouding onder het kopje Technische Gegevens).
- 2) Breng de lak aan met een Bona Roller voor 8 -10m²/liter (120-100g/m²). Rol afwisselend met de houtnerf mee en haaks op houtnerf om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappings/aanzetten te vermijden.
- 3) Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag. Houd voor iedere extra laag rekening met een iets langere droogtijd. Zorg voor goede ventilatie.
- 4) Indien nodig tussenschuren met het Bona Scrad System korrelgrote 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Noot:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 8 uur na de laatste laklaag licht worden belopen en kan na 12 uur volledig opnieuw in gebruik worden genomen. Laat de vloer tenminste 3 dagen drogen vóór het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen en meubilair. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze droogperiode.

Opmerking: als Bona Traffic HD wordt gebruikt als afwerklaag op Bona Craft Oil 2K dan moet de afwerklaag minimaal 1 week uitharden voordat kleden/matten kunnen worden teruggeplaatst.



Bona Traffic HD

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN PARKETLAK

Krachtige prestatie op topsnelheid

BONA RECOATEN – NIEUWE LAAG

Versleten oppervlakken kunnen worden onderhouden door een extra laag Bona Traffic HD aan te brengen. Dit proces zal de bescherming versterken en de oorspronkelijke afwerking herstellen. Houd er wel rekening mee dat was en siliconen de hechting en een bevredigend resultaat kunnen belemmeren. Test bij twijfel de compatibiliteit voordat u het gehele oppervlak behandelt. Meer gedetailleerde informatie vindt u op www.bona.com.

- 1) Ontvet en reinig het oppervlak grondig met een 10% oplossing van Bona Deep Clean Solution. Maak een deel van de vloer nat met de reiniger en schrob met een rode of groene pad voordat u al het opgeloste vuil verwijdert. De Bona PowerScrubber is een ideaal hulpmiddel voor dit proces. Let wel op dat er geen plassen reinigungsoplossing achterblijven.
- 2) Laat het oppervlak drogen.
- 3) Het oppervlak schuren met Bona Diamond Abrasives korrel 240. Bevestig dit aan een Bona Multi- of een Quattro-Disc met flexibele tussenpads ertussen. Schuur de hoeken en randen handmatig.
- 4) Stofzuigen om het schuurstof te verwijderen en na"vegen" met de Bona Mop/Premium Spray Mop met de Bona Dusting Pad. Of gebruik als alternatief de Bona PowerScrubber met schoon water om het statisch gebonden stof grondig te verwijderen.
- 5) Bona Traffic HD aanbrengen met een verbruik van 8-10 m²/liter en laat het oppervlak drogen.

ONDERHOUD

De vloer regelmatig vegen of stofzuigen om gruis, los vuil e.d. te verwijderen. Om vastgehecht vuil te verwijderen, reinigt u de vloer met Bona Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger met een Bona microvezel Pad. Voor onderhoud en langdurige bescherming van het oppervlak, kan de vloer worden fijngeschuurd en er een nieuwe laklaag worden aangebracht. De frequentie van deze handeling kan aanzienlijk worden verminderd als Bona Freshen Up of Bona Houten Vloer Refresher periodiek wordt toegepast. Dit zal het uiterlijk van een doffe vloer herstellen, terwijl er nog steeds andere laklagen kunnen worden aangebracht zonder dat de vloer opnieuw tot het kale hout moet worden geschuurd.

Gedetailleerde onderhoudsinstructies kunt u vinden op www.bona.com.

De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com