



# Bona Traffic HD Raw

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN PARKETLAK

Behoud de uitstraling en het gevoel van onbehandeld hout



Bona Traffic HD Raw biedt een zeer hoge mate van bescherming voor houten vloeren met behoud van de uitstraling en het gevoel van onbehandeld hout. Een Premium Product zorgt voor een Premium Uitstraling. De unieke oppervlaktestructuur zorgt voor een zacht, natuurlijk gevoel dat niet alleen een plezier is om op te lopen maar ook voor een hoge slipweerstand waardoor dit product ideaal is voor gezinnen met kinderen en/of huisdieren. Een veilig product, zowel bij het aanbrengen evenals als afwerking zelf op de vloer – zoals aangegeven in de EC1<sup>PLUS</sup> classificatie voor een zeer lage impact op het binnenluchtmilieu. Een heldere, niet-vergelende formule.

- Behoudt de uitstraling en het gevoel van onbewerkt hout
- Lak als beschermlaag met natuurlijke impressie
- Eenvoudig en veilig aan te brengen
- Hoge slipweerstand
- Dé oplossing voor houten trappen vanwege de ultieme stroefheid



# Bona Traffic HD Raw

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN PARKETLAK

Behoud de uitstraling en het gevoel van onbehandeld hout

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Type aflak:</b>	2-componenten watergedragen polyurethaanlak
<b>Vast stofgehalte:</b>	ca. 32%
<b>Glans (bij 60°):</b>	ca. 4% (op glas)
<b>Mengverhouding:</b>	OF 1 deel Harder op 1 liter Bona Traffic HD Raw OF 0,41 liter Harder op 4,54 liter Bona Traffic HD Raw (≈8 vol%)
<b>Potlife:</b>	max. 3 uur bij 20°C (korter als het warmer is)
<b>Verdunning:</b>	indien nodig, verdunnen met 4% Bona Retarder voor een langere open tijd
<b>Droogtijd, tot:</b>	opnieuw lakken: 2-4 uur* licht gebruik: 24 uur* *bij normale condities, 20°C/60% r.v.
<b>Gereedschap:</b>	Bona Microfleece Roller of Bona Polyester Roller (11 mm vacht)
<b>Verbruik:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) per laklaag
<b>Veiligheid:</b>	aflak: niet geclassificeerd harder: geclassificeerd (zie het veiligheidsblad)
<b>Reiniging:</b>	veeg het gereedschap schoon van restanten vóór het reinigen met een minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton.
<b>Houdbaarheid:</b>	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
<b>Opslag/transport:</b>	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
<b>Afval:</b>	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
<b>Verpakking:</b>	3 x 4,95 liter cans inclusief harder
<b>Certificaten:</b>	EMICODE; EC1 <sup>PLUS</sup> – zeer lage emissies binnenshuis, slipweerstand R9 volgens DIN 51130

Aanvullende, gedetailleerde informatie is vermeld in het relevante veiligheidsblad.

## VOORBEREIDING

Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen is.

Laat de lak en de harder op kamertemperatuur komen, plaats het filter en schudt de can grondig vóór gebruik. Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.**



# Bona Traffic HD Raw

TWEECOMPONENTEN, WATERGEDRAGEN PARKETLAK

## Behoud de uitstraling en het gevoel van onbehandeld hout

### BEHANDELSHEMA

#### Standaard protocol:

1-2x Bona Primer<sup>1</sup>

1-2x Bona Traffic HD Raw<sup>1</sup>

#### Voor het kleuren van het hout:

1x Bona Craft Oil 2K<sup>2</sup>

2x Bona Traffic HD Raw

<sup>1</sup> de vloer moet in totaal 3 lagen krijgen

<sup>2</sup> om het risico op terugbloeden van olie tot een minimum te beperken, wordt geadviseerd om de dosering te beperken. Het gebruik van een katoenen doek die om een pad is gewikkeld onder een boenmachine zorgt ervoor dat de olie gematigd wordt aangebracht. Goed droogboenen met katoenen doeken.

**Let op:** het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- 1) Schud de lakcan goed en voeg de Bona Traffic HD Harder toe aan de lak. Het mengsel onmiddellijk opnieuw gedurende 1 minuut grondig schudden. Het mengsel lak/harder moet direct of uiterlijk binnen 3 uur worden gebruikt. Indien u kleinere hoeveelheden lak mengt, giet dan de gewenste hoeveelheid in een aparte can; 1 liter lak komt overeen met 1 deel harder, 2 liter lak met 2 delen harder enz. (zie mengverhouding onder het kopje Technische Gegevens).
- 2) Breng de lak aan met een Bona Roller voor 8 -10m<sup>2</sup>/liter (120-100g/m<sup>2</sup>). Rol afwisselend met de houtnerf mee en haaks op houtnerf om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappings/aanzetten te vermijden.
- 3) Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag. Houd voor iedere extra laag rekening met een iets langere droogtijd. Zorg voor goede ventilatie.
- 4) Indien nodig tussenschuren met het Bona Scrad System korrelgrote 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Noot:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

Na 24 uur kan de vloer licht belopen worden, maar het oppervlak blijft nog gevoelig voor krassen e.d. totdat de afwerkingslaag volledig is uitgehard. Na ca. 7 dagen is de afwerking volledig uitgehard, daarna kunnen tapijten, andere vloerbedekkingen en meubilair worden teruggeplaatst. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze droogperiode.

De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor bij het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)

Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, [bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)